

# Flexible Additive

Complementari


10/12/2010

L1.08.02

## DESCRIZIONE

Flexible Additive può essere utilizzato con 2K HS Primer Filler, 2K High Build Filler e 2K Filler 540 per aumentare la loro flessibilità e permetterne l'applicazione su supporti in plastica flessibile.

## PRODOTTO



4:1 o 2:1  
2K HS Primer Filler  
+  
Flexible Additive = Miscela →



4:1 o 2:1  
2K Filler 540  
+  
Flexible Additive = Miscela →


4:1 o 2:1  
2K High Build Filler  
+  
Flexible Additive = Miscela →

# Flexible Additive

Complementari

10/12/2010

L1.08.02



5 : 1 (da carteggiatura)  
Primer Filler + Flexible Additive  
Universal Hardener

5 : 1 : 1 (da carteggiatura)  
Filler 540 + Flexible Additive  
Universal Hardener  
Multi Thinner

5 : 1 : 2 (bagnato su bagnato)  
Filler 540 Mixture  
Universal Hardener  
Multi Thinner

6 : 1 : 3 (bagnato su bagnato)  
Filler 540 Mixture  
HS Hardener 420  
Thinner 540 non sanding / Thinner HT

5 : 1 : 1  
2K High Build + Flexible Additive  
Universal Hardener  
Multi Thinner

---

**Asta dosatrice**


G  
G  
G  
R  
G

---

**Protezione**


Usare le protezioni respiratorie idonee.

---

# Flexible Additive

Complementari

10/12/2010

L1.08.02

## DESCRIZIONE

Flexible Additive può essere utilizzato con 2K HS Primer Filler, 2K High Build Filler e 2K Filler 540 per aumentare la loro flessibilità e permetterne l'applicazione su supporti in plastica flessibile.

## PRODOTTO & ADDITIVI

**Prodotto** Lesonal Flexible Additive

**Da utilizzare con** 2K HS Primer Filler  
2K Filler 540  
2K High Build Filler

**Composizione** Resine poliestere speciali

## METODO D'USO

**Rapporto di miscela** *Plastiche flessibili*  
4 parti in volume – Prodotto verniciante  
1 parte in volume - Flexible Additive

*Plastiche molto flessibili (es: P.U.R. Soft)*  
2 parti in volume – Prodotto verniciante  
1 parte in volume - Flexible Additive

**Applicazione e tempi di essiccazione** Consultare la scheda tecnica del prodotto elasticizzato.  
I tempi di essiccazione di tutti i prodotti vengono modificati per l'aggiunta di Lesonal Flexible Additive

**Stoccaggio** 2 anni

# Flexible Additive

Complementari

10/12/2010

L1.08.02

**Akzo Nobel Coatings Spa.**  
**Via Silvio Pellico 8,**  
**22100 , Como**  
**Tel: 031 345111**

## SOLO PER USO PROFESSIONALE

**NOTA IMPORTANTE.** Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare tutte le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni delle leggi locali. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto, se disponibili. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda che in altro modo) sono corrette in base alla nostra migliore conoscenza, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto o i molti fattori esterni che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per le perdite o i danni derivanti dell'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Consigliamo di chiedere una copia di questo documento e di prenderne visione con attenzione. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.

Questa scheda cita marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza ad Akzo Nobel.

**Head office :**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.lesonalcr.com](http://www.lesonalcr.com)