

# Bodyfiller Universal

Stucchi


17/06/2014

L3.02.03

## DESCRIZIONE

Stucco poliestere bi componente, universale, per riempire graffi e oltre imperfezioni sulle carrozzerie auto in acciaio, acciaio zincato ed alluminio. É facile da applicare e da carteggiare, dopo una notte in essiccazione.

## PRODOTTO



100 Bodyfiller Universal  
2 Bodyfiller Hardener



Pot life:  
3-4 minuti a 20°C



15-20 minuti a 20°C

### Carteggiatura



Carteggiatura finale dello stucco: P120 - P220

### Carteggiatura



Carteggiatura finale dei bordi: P320

### Ricopribile con



Ricopribile con qualunque primer / fondo Lesonal  
Con l'eccezione dei prodotti all'acqua.

### Protezione



Usare le protezioni respiratorie idonee  
AkzoNobel Car Refinishes raccomanda l'uso di un respiratore ad aria pura.

Leggere l'intera ST per le informazioni più dettagliate

# Bodyfiller Universal

Stucchi

17/06/2014

L3.02.03

## DESCRIZIONE

Stucco poliesteri bi componente, universale, per riempire graffi e oltre imperfezioni sulle carrozzerie auto in acciaio, acciaio zincato ed alluminio. È facile da applicare e da carteggiare, dopo una notte in essiccazione.

## PRODOTTI E ADDITIVI

**Prodotto** Bodyfiller Universal

**Catalizzatore** Bodyfiller Hardener

**Composizione** Bodyfiller Universal - resine poliesteri  
Bodyfiller Hardener - perossido organico

## METODO D'USO

**Supporti** Acciaio  
Acciaio zincato  
Alluminio  
Laminati poliesteri

Note:

Per una ottimale resistenza alla corrosione, si consiglia di applicare prima una mano di Lesonal 2K Epoxy Primer.

Non applicare su 1K Etch Primer o prodotti simili

**Preparazione della superficie** Prima di qualsiasi lavoro di carteggiatura, pulire accuratamente la superficie con uno sgrassante Lesonal.

Sgrassare e abradere a secco con P80. Rimuovere la polvere di carteggiatura e sgrassare nuovamente.

**Rapporto di miscela (in peso)** 100 parti Bodyfiller Universal  
2 parti Bodyfiller Hardener

**Pot life** Dopo miscelazione, utilizzare entro 3 - 4 min. a 20°C.

# Bodyfiller Universal

Stucchi

17/06/2014

L3.02.03

**Pulizia delle attrezzature** Usare Multi Thinner o diluenti nitro.

**Essiccazione** **Secco carteggiabile** a 20°C 20 min. a 40°C 10 min.

**Evitare che la temperatura di essiccazione superi i 70°C.**

Carte abrasive consigliate	Metodo	Sgrossare con	Finire con
	A secco, a mano o meccanica	P180	P280

**Ricopribile con**

- Lesonal 1K Primer Filler (RTS)
- Lesonal 2K Graphite Filler
- Lesonal 2K Filler 540 (RTS)
- Lesonal 2K High Build Filler
- Lesonal 2K Epoxy Primer
- Lesonal 1K Etch Primer (RTS)

**Colore** Beige

**Stoccaggio** Bodyfiller Universal – 1 anno  
Bodyfiller Hardener – 1 anno

**VOC** **2004/42/II(b)(250)116**  
Il valore limite della direttiva europea per questa tipologia di prodotti pronti all'uso (categoria: IIB. b) è max. 250 g/litro .  
Il VOC di questo prodotto pronto all'uso è al massimo 116 g/litro

# Bodyfiller Universal

Stucchi

17/06/2014

L3.02.03

**Akzo Nobel Coatings Spa.**  
**Via Silvio Pellico 8,**  
**22100 , Como**  
**Tel: 031 345111**

## **SOLO PER USO PROFESSIONALE**

**NOTA IMPORTANTE.** Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare tutte le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni delle leggi locali. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto, se disponibili. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda che in altro modo) sono corrette in base alla nostra migliore conoscenza, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto o i molti fattori esterni che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per le perdite o i danni derivanti dell'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Consigliamo di chiedere una copia di questo documento e di prenderne visione con attenzione. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.

Questa scheda cita marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza ad Akzo Nobel.

**Head office :**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.lesonalcr.com](http://www.lesonalcr.com)